JUHO Antiikkilaasti

Käyttökohteet

Valkoinen sementtisideaineinen ohutpinnoite kivirakenteisten (betoni, harkko, tiili) seinäpintojen pintakäsittelyyn sisällä ja ulkona. Alustana voi myös olla sementtipohjainen tasoite tai luja sementtirappaus. Myös kuorellisten takkojen, savupiippujen ja palomuurien pinnoitukseen. Laastia voidaan levittää liipalla, slammata tai ruiskuttaa.

Tekniset tiedot

Sideaine	Valkosementti
Runkoaine	Kalkkikivirouhe
Lisäaineet	Työstettävyyttä, tartuntaa ja säänkestävyyttä parantavia lisäaineita
Väri	Valkoinen
Karkeus	Suurin raekoko noin 1,5 mm.(tilauksesta 0,6 mm)
Vedentarve	Noin 6-6,5 l / 25 kg säkki
Käyttöaika	Noin 1 tunti veden lisäyksestä.
Kovettumisaika	Kovettumisaika on riippuvainen kerrospaksuudesta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.Laastialustalla noin 5 mm kerros kovettuu vuorokaudessa (18-20 ℃)
Menekki	Kokonaan täyttö noin 2 kg/m²/mm kerros.
Täyttyvyys	Osittain täyttö max. 20 mm.. Kokonaan täyttö max 10 mm / kerta.
Työolosuhteet	Alustan, laastin ja huoneen lämpötila on oltava yli +10℃. Kylmemmässä lisäaineet liukenevat hitaasti, ja laasti kovettuu hitaammin.Lämpötilan on oltava yli 5 ℃ pari vuorokautta pinnottamisen jälkeen.
Pakkaus	Laasti toimitetaan 25 kg säkeissä.
Varastointi	Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa 1 vuoden.

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale
Puh. 0103979600
Fax. 0103979609
Email.: etunimi.sukunimi@juho-laastit.com
www.juho-laastit.com

JUHO Antiikkilaasti

Alustan käsittely

Alustan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly, rakenteesta vapautuneet suolat, sementtiliima jne.) on ehdottomasti poistettava ennen laastin levittämistä. Kuiva alusta kostutetaan kevyesti (se ei saa kiiltää) noin tuntia ennen laastin levitystä hyvän tartunnan varmistaseksi. Liian kuiva alusta lyhentää pinnoitteen työstöaikaa, liian märkään alustaan pinnoite ei tartu, ja pinta jää heikoksi. Elastiset liikuntasaumat, ikkunat, putket ym. pinnat on suojattava huolellisesti.

Sekoitus

Säkillinen laastijauhetta sekoitetaan porakonevispilällä noin 3 - 4 litraan puhdata vettä. Kun koko pulverimäärä on sekoitettu veteen, jatketaan sekoitusta noin minuutti. Tämän jälkeen massaa seisotetaan noin 10 minuuttia, jonka jälkeen tehdään pikainen uudelleen sekoitus, tämän jälkeen laasti on valmis käytettäväksi. Ruiskutukseen ja slammaukseen tehdään hieman notkeampi laasti. Vettä on kuitenkin pyrittävä käyttämään mahdollisimman vähän. Liian löysä laasti heikentää lopullisen pinnan ominaisuuksia.

Työn suoritus

Tarkista alustan kunto. Laasti levitetään slammaamalla, telalla tai liipalla. Voidaan myös ruiskuttaa. Levitä laastia kerralla niin suurelle alueelle kuin ehdit käsitellä sinä aikana kun laasti on avoin ja käsiteltävissä. Toinen pinnoituskerta on tehtävissä aikaisintaan seuraavana päivänä, kun ensimmäinen kerros on kunnolla kovettunut. Kuivissa ja lämpimissä oloissa on rappauspintaa jälkikasteltava sumuttamalla.

Työvälineiden pesu

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä.
Kuivunut pinnoite on poistettavissa mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa.

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale
Puh. 0103979600
Fax. 0103979609
Email.: etunimi.sukunimi@juho-laastit.com
www.juho-laastit.com

JUHO Antiikkilaasti

Pintakäsittely

Rappauspinta on pidettävä kosteana pari päivää rappauksen jälkeen. Kuivissa ja lämpimissä oloissa on rappauspintaa jälkikasteltava sumuttamalla. Valmis pinta voidaan maalata alkalinkestävällä maalilla.

HUOM!
Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaihetta koskevia ohjeita on noudatettu.

Työsuojelu
Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale
Puh. 0103979600
Fax. 0103979609
Email.: etunimi.sukunimi@juho-laastit.com
www.juho-laastit.com